

Enduit de protection et de finition à faible lustre Aqua Mix®

1 Nom du produit

Enduit de protection et de finition à faible lustre Aqua Mix®

2 Fabricant

Custom Building Products
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com



3 Description du produit

Contrairement aux méthodes de traitement ordinaires, ce produit aqueux composé de polymères acryliques permet de protéger les surfaces des taches et de les revêtir d'un produit de finition durable à faible lustre en un seul geste. Il peut également servir de traitement de préjointoiement. Il est perméable à la vapeur d'eau et ne se dégrade pas sous l'effet des rayons ultraviolets.

Utilise

- Carreaux de terre cuite, d'argile, de ciment et de carrière, carreaux Saltillo, ardoise et grès
- Applications intérieures et extérieures

Limitations apportées au produit

- Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les surfaces sur lesquelles son emploi est déconseillé.
- Il est déconseillé d'utiliser ce produit sur les carreaux de céramique vernissés.
- Il est déconseillé d'utiliser ce produit sur les surfaces sur lesquelles de l'eau peut stagner, telles que le pourtour des piscines et des douches.
- Les surfaces doivent demeurer sèches et propres afin de prévenir les chutes.

4 Données techniques

Technique Propriétés du graphique

- Offre une excellente résistance aux taches causées par les contaminants domestiques (CTI 72).
- Offre une excellente résistance aux éraflures.
- Satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines de l'EPA et des normes du SCAQMD applicables aux COV.

Graphique technique

Propriété	Méthode d'essai	Exigence	Résultat type
Résistance aux taches	CTI-072	S.O.	Excellente
pH			S.O.
Noircissement de la pierre			non
Durée de durcissement			24 heures
Durée de vie			Jusqu'à 3 ans

5 Instructions

Préparation de la surface générale

La surface doit être propre, sèche et exempte de cire, d'enduit protecteur et de produit de finition. Ne pas appliquer ce produit directement sur un enduit protecteur contenant de la silicone ou un produit de finition à base de cire ou d'huile. Éliminer de la surface les cires et les résidus de produit de finition acrylique à l'aide du décapant pour revêtement et enduit protecteur Aqua Mix®. Appliquer quelques gouttes d'eau sur les carreaux à traiter. Si l'eau ne pénètre pas, effectuer un second décapage. Les surfaces nouvellement construites doivent avoir séché pendant 48 heures au moins avant l'application. Il peut être nécessaire de prolonger ce délai pour les carreaux de terre cuite et les carreaux Saltillo selon la température et l'humidité. Veiller à ce que les carreaux soient parfaitement secs avant l'application. Effectuer un essai préalable dans un endroit discret.

Application de produits

Lire la notice au complet avant l'application. Le produit peut être appliqué 48 heures seulement après le jointoiement. La surface doit être propre, sèche et exempte de tout revêtement ou enduit protecteur. Appliquer deux ou trois couches minces et uniformes de produit de finition à l'aide d'une éponge dense, d'un pinceau ou d'un tampon pour peinture propre. Prévoir une durée de séchage de 30 minutes entre chaque application.

Application avant le jointoiement

Appliquer le produit sur les pierres ou les carreaux propres deux heures au moins avant le jointoiement en suivant les procédures ci-dessus.

Utiliser le durcisseur et enduit lustrant pour plancher Aqua Mix® pour donner un fini ultrabrillant aux surfaces intérieures traitées à l'enduit de protection et de finition à faible lustre. Laisser sécher pendant deux heures au moins avant d'appliquer tout produit de finition Aqua Mix®.

Temps de séchage

Une fois la dernière couche appliquée, attendre six heures avant de soumettre la surface à la circulation. Protéger la surface de toute exposition à l'eau pendant un minimum de 12 heures. Durcit entièrement en 24 heures.



CUSTOM®

Enduit de protection et de finition à faible lustre Aqua Mix®

Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains au savon et à l'eau immédiatement après usage.

Stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Jeter les résidus et les restes de produit en conformité avec les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables.

Précautions de santé

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Ne pas inhaler le produit pulvérisé ni ses vapeurs. Contient un méthylsiliconate de potassium. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. En cas d'irritation des voies respiratoires, sortir à l'air frais. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin.

6 Disponibilité et coût

Pays	Code d'article	Format	Conditionnement
É.-U.	020552-4	1 pte (946 ml)	Bouteille
É.-U.	020553	1 gal (3,8 l)	Bouteille
É.-U.	020554*	5 gal (19 l)	Seau
Canada	C020552-4	1 pte (946 ml)	Bouteille
Canada	C020553	1 gal (3,8 l)	Bouteille
Canada	C020554*	5 gal (19 l)	Seau

* Sur commande spéciale.

7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

8 Entretien du produit

Employer un nettoyant neutre TileLab® ou Aqua Mix® approprié pour effectuer le nettoyage courant.

9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.

10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.

Wear prévue

DURÉE DE VIE : JUSQU'À TROIS ANS

- Selon la dureté, la texture et l'usure de la surface, la nature de l'aire d'application, la fréquence de nettoyage et les produits nettoyants employés.
- Il peut être nécessaire de traiter les surfaces extérieures plus fréquemment.
- L'usure dépend des conditions climatiques, de l'utilisation de méthodes de nettoyage corrosives et de l'emploi de nettoyants acides, à forte teneur alcaline ou à base de solvants.

Produits connexes

Aqua Mix® Concentrated Stone & Tile Cleaner

Aqua Mix® AquaKleen™

Aqua Mix® AquaShield™ Cleaner & Resealer



CUSTOM®

Enduit de protection et de finition à faible lustre Aqua Mix®

Couverture

Le rendement dépend du type, de la porosité et de la texture de la surface, de la température, de l'humidité et de la méthode d'application utilisée.

Format	Rendement min.	Rendement max.
1 gal (3,78 l)	300 pi ² (28 m ²)	1000 pi ² (93 m ²)



CUSTOM®