

Aditivo de Mortero para Albañilería SBR de TVIS™

1 Nombre del Producto

Aditivo de Mortero para Albañilería SBR de TVIS™

2 Fabricante

Custom Building Products

13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800-200-7765

Correo electrónico: contactus@cbpmail.net

custombuildingproducts.com



3 Descripción del producto

Formulado para ser utilizado con TVIS™ Premium PCL Stone Veneer Mortar, TVIS™ Premium Thin Veneer Bonding Mortar o TVIS™ Standard Thin Veneer Mortar Mix para formar una superficie altamente resistente, o bien, como aditivo de una mezcla de arena/cemento en el lugar de trabajo. Aporta flexibilidad y resistencia a los impactos para áreas de tránsito pesado en instalaciones industriales, comerciales e institucionales. Por ser un material anticongelante, es ideal para usar en exteriores en zonas de climas fríos. También puede usarse en áreas húmedas e instalaciones subacuáticas tales como albercas y fuentes.

Tipos adecuados azulejos

- TVIS™ Premium PCL Stone Veneer Mortar
- TVIS™ Premium Thin Veneer Bonding Mortar
- TVIS™ Standard Thin Veneer Mortar Mix
- Otros morteros de albañilería donde se especifique el uso de SBR Admix

Composición de producto

Mezcla exclusiva de cemento Portland, agregados inorgánicos, copolímeros y químicos.

Beneficios del producto en la instalación

TVIS™ Masonry Mortar Admix mejora considerablemente la fuerza de adherencia, tensión y flexión cuando se lo mezcla con los morteros de TVIS™.

- Además, el aditivo aumenta la resistencia a las vibraciones y a los impactos térmicos.

Limitaciones del producto

Embalaje

Cubeta de 5 galones (18.92 L)

4 Datos técnicos

Normas Aplicables

Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI) - ANSI A118.4 de las Normas Nacionales Estadounidenses.

Aprobaciones

Consulte las hojas de datos técnicos de cada mortero para obtener información detallada.

La consideración del medio ambiente

Custom® Building Products es una empresa comprometida a cuidar el medioambiente tanto en sus productos fabricados como en sus prácticas de fabricación. El uso de este producto puede contribuir a la certificación LEED®.

5 Instrucciones

Instalación

Consulte las hojas de datos de cada producto para obtener información detallada e instrucciones sobre la mezcla.

Preparación de la superficie general

Las superficies deben estar en buenas condiciones estructurales, limpias, secas y libres de grasa, aceite, suciedad, compuestos de curado, selladores, adhesivos y cualquier otro contaminante que pueda impedir una buena adherencia. Las superficies brillosas o pintadas deben lijarse y limpiarse de ceras, suciedad o cualquier otro contaminante. Las superficies y los materiales deben mantenerse a una temperatura ambiente de 50°F a 100°F (10°C - 38°C) durante 72 horas.

Las proporciones de mezcla en polvo con el agua

- 50 lb (22.68 kg) de Premium PCL Stone Veneer Mortar mezclado con 3 - 4 cuartos de galón (2.8 L - 3.78 L) de SBR Masonry Mortar Admix.
- 50 lb (22.68 kg) de Premium Thin Veneer Bonding Mortar mezclado con 5 cuartos de galón (4.73 L) de SBR Masonry Mortar Admix.
- 50 lb (22.68 kg) de Standard Thin Veneer Mortar Mix mezclado con 6 cuartos de galón (5.68 L) de SBR Masonry Mortar Admix.

Para una mezcla de arena/cemento en el lugar de trabajo, combine en seco una bolsa de cemento Portland de 94 lb (42.68 kg) con una bolsa de arena de sílice N°60 de 100 lb (45.36 kg) y mezcle con 5 galones (18.92 L) de SBR Masonry Mortar Admix.

Procedimientos de mezcla

Mezcla: Mezcle a fondo el mortero junto con SBR Masonry Mortar Admix hasta formar una pasta de consistencia suave. Mezcle a mano o con una taladradora de ½ pulg. (13 mm) para mezclar a baja velocidad (150 - 200 RPM). Deje reposar el material mezclado durante 5 a 10 minutos, luego vuelva a mezclar y use. Revuelva ocasionalmente para mantener la mezcla suave, pero no agregue más aditivo.



CUSTOM®

Aditivo de Mortero para Albañilería SBR de TVIS™

Aplicación de producto

Consulte las hojas de datos técnicos de cada mortero para obtener las instrucciones apropiadas de aplicación y preparación de la superficie.

TVIS™ Premium Thin Veneer Bonding Mortar

TVIS™ Standard Thin Veneer Mortar Mix

El curado de producto

Deje curar durante un mínimo de 24 horas antes de rellenar las juntas con Veneer Pointing Mortar dependiendo de la temperatura y la humedad. En áreas que vayan a estar continuamente mojadas (por ejemplo: piscinas, fuentes), se recomienda dejar curar toda la instalación un mínimo de 14 días y permitir que se seque por completo antes de mojar la superficie. Los tiempos de curado varían según las condiciones climáticas y la humedad; en condiciones especiales, podría ser necesario un curado de hasta 28 días.

Limpieza del equipo

Limpie con agua antes de que el material se seque.

Precauciones de salud

No ingiera. Evite el contacto con los ojos y la piel. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua de inmediato durante 15 minutos y consulte a un médico.

6 Disponibilidad y costo

Código del producto	Tamaño	Envase
TSBRA5	5 galones (18.92 L)	Cubeta

7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. Para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía, comuníquese con Custom® Building Products o visite customTVIS.com.

8 Producto de mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products o visite customTVIS.com.

10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

Productos relacionados

TVIS™ Premium PCL Stone Veneer Mortar



CUSTOM®