

Durcisseur et enduit lustrant pour plancher Aqua Mix®

1 Nom du produit

Durcisseur et enduit lustrant pour plancher Aqua Mix®

2 Fabricant

Custom Building Products
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com



3 Description du produit

Ce produit de finition transparent et durable résiste aux usages les plus intensifs et embellit les surfaces en les revêtant d'un produit de finition ultrabrillant. Il peut également être appliqué avant le jointoiment pour protéger les porcelaines non vernissées et les glaçures craquelées. Ce produit est perméable à la vapeur d'eau.

Principales caractéristiques

- Revêtement de finition pour surfaces traitées à l'enduit protecteur.
- Ne nécessite pas de polissage.

Utilise

- Carreaux Saltillo et carreaux de terre cuite, d'ardoise, de grès et de carrière IMPERMÉABILISÉS
- Applications intérieures sèches seulement

Limitations apportées au produit

- Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les surfaces sur lesquelles son emploi est déconseillé.
- Ne pas appliquer ce produit à l'applicateur d'éponge à pores larges.
- Ne pas tremper l'applicateur directement dans le produit, sous peine de produire des bulles ou de la mousse.
- Il est déconseillé d'utiliser ce produit à l'extérieur ou en tant que revêtement de finition pour carreaux de céramique ou de porcelaine vernissés.
- Ce produit ne convient pas aux surfaces sur lesquelles de l'eau peut stagner, telles que le pourtour des comptoirs, des piscines et des douches.
- Les surfaces doivent demeurer sèches et propres afin de prévenir les chutes.

4 Données techniques

Technique Propriétés du graphique

Ce produit satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines de l'EPA et des normes du SCAQMD applicables aux COV.

Graphique technique

Propriété	Méthode d'essai	Exigence	Résultat type
Résistance aux taches	CTI-072	S.O.	Satisfaisant
pH			S.O.
Noircissement de la pierre			Non
Durée de durcissement			24 heures
Durée de vie			Jusqu'à 1 an

5 Instructions

Préparation de la surface générale

La surface doit être propre, sèche et exempte de tout revêtement. Ne pas appliquer ce produit directement sur un enduit protecteur contenant de la silicone ou un produit de finition à base de cire ou d'huile. Éliminer de la surface les cires et les résidus de produit de finition acrylique à l'aide du décapant pour revêtement et enduit protecteur Aqua Mix®. Le durcisseur et enduit lustrant pour plancher peut être appliqué sur n'importe quel enduit protecteur Aqua Mix®, à l'exception de l'enduit protecteur et rehausseur pour pierre et de l'enduit protecteur Enrich'N'Seal. Effectuer un essai préalable dans un endroit discret.



CUSTOM®

Durcisseur et enduit lustrant pour plancher Aqua Mix®

Application de produits

Lire la notice au complet avant l'application. Si un enduit protecteur Aqua Mix® est appliqué sur la surface, le laisser durcir pendant un minimum de 24 heures, sauf indication contraire figurant sur l'étiquette du produit employé. Les surfaces non vernissées doivent être traitées à l'enduit protecteur avant l'application du produit. La surface doit être propre et sèche. Verser du produit en petite quantité directement sur le sol et le répartir uniformément à l'aide d'un balai-éponge ou d'un tampon pour peinture. Les passages successifs doivent se chevaucher aussi peu que possible et le produit ne doit pas former de flaques. Il est recommandé de passer deux ou trois couches de produit pour obtenir un fini ultrabrillant. Si plusieurs couches sont appliquées, le produit doit sécher pendant un minimum de 60 minutes entre chaque application. Nettoyer les outils applicateurs au savon et à l'eau après chaque utilisation. Le produit peut être réappliqué sur la surface propre et sèche suivant les besoins.

Application avant le jointoiment

Appliquer le produit sur les carreaux de porcelaine non vernissés ou les carreaux à fini craquelé deux heures au moins avant le jointoiment en suivant les procédures ci-dessus. Les carreaux doivent être propres. Les résidus de produit peuvent être éliminés après le nettoyage des joints à l'aide du nettoyant puissant pour carrelage et joints Aqua Mix®. Suivre le mode d'emploi du nettoyant.

Les surfaces non vernissées doivent être traitées à l'enduit protecteur avant l'application du produit.

Temps de séchage

Une fois la dernière couche appliquée, attendre trois heures avant de soumettre la surface à la circulation. Protéger la surface de toute exposition à l'eau pendant 12 heures. Durcit entièrement en 24 heures.

Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains au savon et à l'eau immédiatement après usage.

Stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Jeter les résidus et les restes de produit en conformité avec les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables.

Précautions de santé

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Contient de l'éther monométhyle du dipropylène glycol. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin.

6 Disponibilité et coût

Pays	Code d'article	Format	Conditionnement
É.-U.	040282-4	1 pte (946 ml)	Bouteille
É.-U.	040283	1 gal (3,8 l)	Bouteille
Canada	C040282-4	1 pte (946 ml)	Bouteille
Canada	C040283	1 gal (3,8 l)	Bouteille

7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

8 Entretien du produit

Employer un nettoyant neutre TileLab® ou Aqua Mix® approprié pour effectuer le nettoyage courant.

9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.

10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.

Wear prévue

DURÉE DE VIE : JUSQU'À UN AN

- Selon la dureté, la texture et l'usure de la surface, la nature de l'aire d'application, la fréquence de nettoyage et les produits nettoyants employés.
- L'usure dépend des conditions climatiques, de l'utilisation de méthodes de nettoyage corrosives et de l'emploi de nettoyants acides, à forte teneur alcaline ou à base de solvants.

Produits connexes

Aqua Mix® Concentrated Stone & Tile Cleaner

Aqua Mix® AquaKleen™

Aqua Mix® AquaShield™ Cleaner & Resealer



CUSTOM®

Durcisseur et enduit lustrant pour plancher Aqua Mix®

Couverture

Le rendement dépend du type de pierre ou de carreau employé, de la porosité et de la texture de la surface, de la température, de l'humidité et de la méthode d'application utilisée.

Format	Rendement min.	Rendement max.
1 gal (3,78 l)	800 pi ² (74 m ²)	1000 pi ² (93 m ²)

