

PRODUIT DE CALFEUTRAGE 100% SILICONE COMMERCIAL

1. Nom du produit

Produit de Calfeutrage 100% Silicone Commercial

2. Fabricant

Custom Building Products
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com



3. Description du produit

- Utilisation intérieure et extérieure
- Application pour les pierres, les carreaux de céramique et les carreaux de porcelaine
- Applicable pour les joints d'expansion, sur les surfaces trempées ou submergées et les surfaces sèches
- Flexibilité permanente
- Le Produit de Calfeutrage 100% Silicone Commercial est utilisé dans les coins, les gorges, les changements entre les surfaces planes et les joints d'expansion. Il est associé aux applications de tuiles et de pierres intérieures ou extérieures. Il peut être utilisé dans les piscines et autres surfaces trempées. Conforme ASTM C-920 Type S Grade NS, Classe 25. Utilise les propriétés T, I, M et G et ASTM C-794.
- Conforme au livret TCNA EJ 171

SURFACES D'UTILISATION

- Utilisation intérieure et extérieure
- Autour des bains, des douches et des éviers
- Application pour les piscines et autres surfaces humides et trempées
- Application sur les joints de carreaux de céramique et de pierres
- Application sur les joints résidentiels et commerciaux et sur les surfaces très passantes

RESTRICTIONS

- La profondeur des joints ne doit pas excéder 13 mm (1/2")
- La largeur des joints ne doit pas excéder 2.5 cm (1")
- Le produit peut tacher certaines pierres. Faire un essai sur une petite surface avant l'application.

EMBALLAGE

- Tube de 300 ml (10.1 oz)

4. Fiche technique

NORMES D'APPLICATION

Rencontre les conditions ASTM C-920 et TCNA EJ 171

Propriétés physiques :

Temps hors poussière (ASTM C-679)	15-20 minutes
Affaissement (ASTM C-639)	< 3 mm
Dureté au rebondissement (ASTM C-661)	35
Rayon de température	60-300°F
Résistance à la traction (ASTM D-412)	140 psi
Allongement (ASTM D-412)	350%
Mouvement du joint (ASTM C-719)	+/- 20%

5. Installation

METHODES

Application

Le scellant doit être appliqué lorsque le coulis est sec. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de tous contaminants incluant les anciens agents d'étanchéité et autres produits de calfeutrage. Les bandes de support doivent être flexibles et compressibles comme la mousse de polyéthylène, le caoutchouc butyle ou l'uréthane. Les bandes de support doivent être ajustées dans les joints pour permettre au joint à calfeutrer d'être au moins à la



moitié de l'épaisseur du carreau. Couper le bec de biais à la grandeur d'ouverture désirée. Remplir complètement les joints de produit de calfeutrage. Nettoyer les excès et adoucir, avant la prise, avec de l'essence minérale ou du diluant à peinture. Après la prise enlever les excès avec une lame de rasoir. Ne pas appliquer à moins de 4° C (40° F).
IMPORTANT : Le calfeutre 100% Silicone ne peut être peint. Les travaux de peinture doivent être exécutés avant l'application du produit.

Temps de prise

Protéger les travaux finis de toutes utilisations ou expositions à l'eau pendant la période de prise qui est de 24 heures à 21° C (70° F). Le produit doit être appliqué depuis au mois 7 jours avant son exposition continue à l'eau.

Rendement en surface

FORMAT	RENDEMENT
300 ml (10.1 oz.)	24 pieds lin. (7.3 M) pour joints de 6 x 6 mm (1/4" x 1/4")

Nettoyage

Nettoyer tous les outils avec de l'essence minérale ou du diluant à peinture avant la prise du produit.

Rangement et entreposage

Remettre le capuchon après l'utilisation. Garder à l'écart des températures extrêmes chaudes ou froides. Éviter le gel.

CAUTION

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Utiliser une ventilation adéquate pendant l'application. NE PAS INGÉRER. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX. GARDER À L'ÉCART DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES CHAUDES OU FROIDES.

ATTENTION : Selon l'état de la Californie, ce produit contient un ou plusieurs agents chimiques cancérigènes.

6. Disponibilité et prix

Contactez le fabricant ou visitez le site custombuildingproducts.com pour les informations concernant le prix et la disponibilité du produit.

COULEUR	CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
#000 Clair	CCSC000	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#09 Gris naturel	CCSC09	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#10 Blanc antique	CCSC10	300 ml (10.1 oz.)	Tube

#19 Étain	CCSC19	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#35 Désert	CCSC35	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#45 Blé en herbe	CCSC45	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#52 Tabac	CCSC52	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#59 Brun de sellier	CCSC59	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#60 Gris charbon	CCSC60	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#92 Bleu d'amiral	CCSC92	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#96 Ocre	CCSC96	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#101 Quartz	CCSC101	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#105 Terre	CCSC105	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#122 Lin	CCSC122	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#127 Vieux lin	CCSC127	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#135 Champignon	CCSC135	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#145 Fumée d'automne	CCSC145	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#156 Fauve	CCWC156	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#165 Gris acier	CCSC165	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#180 Grès	CCSC180	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#183 Chateau	CCSC183	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#185 Taupe	CCSC185	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#312 Bonsaï	CCSC312	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#333 Albâtre	CCSC333	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#380 Meule de foin	CCSC380	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#381 Blanc brillant	CCSC381	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#382 Os	CCSC382	300 ml (10.1 oz.)	Tube
#386 Brume du matin	CCSC386	300 ml (10.1 oz.)	Tube



7. Garantie limitée

Custom Building Products («Custom») garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. Custom sera uniquement tenu responsable au titre de cette garantie du remplacement de ce produit. Certains états n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation en ce qui concerne tout dommage consécutif ou accessoire. En conséquence, l'exclusion décrite ci-dessus peut ne pas être applicable. Cette garantie ne couvre pas tout produit qui a été modifié d'une quelconque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les directives imprimées de Custom. Custom ne fait aucune autre garantie qu'elle soit expresse ou tacite. La présente garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Pour tous les détails et l'information complète sur la garantie, visitez le site custombuildingproducts.com.

8. Entretien

Les produits installés selon les instructions du fabricant ne requièrent aucun entretien spécial.

9. Services techniques

Pour de l'assistance technique, contactez Custom Building Products ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10. Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant, sur demande.

Produits reliés

CEG-Lite™ Coulis Époxy à Usage Collectif
100% Extraits Secs
Prism® SureColor® Coulis
Polyblend® Coulis

Articles reliés

TB41

