

PRÉ-ENDUIT MORTIER

1. Nom du produit

Pré-Enduit Mortier

2. Fabricant

Custom Building Products
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3. Description du produit

Un lit de mortier mince à utiliser comme sous-couche pour la pose de carreaux de céramique sur un contreplaqué de grade extérieur. Il fournit une surface solide et stable. Les surfaces de bois doivent être à l'intérieur seulement et elles doivent être protégées de l'humidité.

RESTRICTIONS

- Ne pas utiliser sur du papier asphalté, ni sur des panneaux muraux couverts de vinyle, sur du contreplaqué massonite ou panneaux de ciment et amiante.
- Utilisation sur des surfaces intérieures sèche seulement.
- Ne pas utiliser sur des supports congelés ou à des températures qui ne seront pas maintenues à plus de 10° C (50° F).

EMBALLAGE

- Sacs de 22.68 kg (50 lb)

4. Fiche technique

NORMES APPLICABLES

Institut des Normes Nationales Américaines (ANSI)
— ANSI A108.1, A, B, C des Normes Nationales Américaines pour l'installation de carreaux de céramique.


Conseil Nord-Américain de pose de carrelage (TCNA)
— Livret TCNA pour l'installation de carreaux de céramique TCNA Méthode EJ171

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Non applicable

CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

Custom Building Products est éco-responsable dans la confection de ses produits et dans ses pratiques d'usage.



5. Installation

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Préparation de la surface

La surface doit être solide, propre, sèche et exempte de tout contaminant qui nuirait à une bonne adhésion. La flexion ne doit pas excéder 1/360. Les surfaces de contreplaqué doivent être sèches. Toutes les surfaces de contreplaqué doivent être fixées avec des clous de type vis et coller lorsque c'est possible. Clouer ou agraffer des lattes de métal galvanisées avec des clous ou vis résistants à la corrosion à tous les 15 cm (6") sur le périmètre et au 20 cm (8") à l'intérieur. Fixer les joints de contreplaqué dans la latte et décaler les joints.

MÉTHODES

Mélange

Mélanger environ 3.78 L (1 gallon) d'eau propre et fraîche à 22.7 kg (50 lb) de poudre de mortier jusqu'à l'obtention d'une consistance sans grumeaux. Ne pas ajouter d'autres matériaux au mortier.

Application

Appliquer le mortier sur la surface à couvrir avec une truelle pour remplir les lattes d'une couche uniforme de 6 mm (1/4") à 13 mm (1/2") d'épaisseur maximale. Jeter le mortier lorsqu'il devient trop difficile à travailler.

Rendement

RENDEMENT AU MÈTRE CARRÉ PAR SAC DE 22.68 KG (AU PIED CARRÉ PAR SAC DE 50 LB)	
ÉPAISSEUR	RENDEMENT
6 mm (1/4")	2.3 m ² (25 p ²)



Temps de prise

Le temps de prise minimum est de 12 à 24 heures. Comme avec le béton, la force maximale sera obtenue 28 jours après l'application. Protéger le mortier du gel pour au moins 72 heures.

Nettoyage

Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

PRÉCAUTIONS

Contient du ciment Portland. Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection. Éviter tout contact avec les yeux ou tout contact prolongé avec la peau. Nettoyer la peau parfaitement après l'utilisation. S'il y a contact avec les yeux, rincer abondamment pendant 15 minutes. Consulter un médecin immédiatement. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS INGÉRER. RANGER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.

CODES DE CONSTRUCTION

Toutes les Installations doivent être conformes aux normes des juridictions locales, provinciales et fédérales.

6. Disponibilité et prix

Contactez le fabricant ou visitez le site custombuildingproducts.com pour les informations concernant le prix et la disponibilité du produit.

CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
CSC50	50 lb (22.68 kg)	Sac

7. Garantie limitée

Custom Building Products warrants to the original Custom Building Products («Custom») garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. Custom sera uniquement tenu responsable au titre de cette garantie du remplacement de ce produit. Certains états n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation en ce qui concerne tout dommage consécutif ou accessoire. En conséquence, l'exclusion décrite ci-dessus peut ne pas être applicable. Cette garantie ne couvre pas tout produit qui a été modifié d'une quelconque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les directives imprimées de Custom. Custom ne fait aucune autre garantie qu'elle soit expresse ou tacite. La présente garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Pour tous les détails et l'information complète sur la garantie, visitez le site custombuildingproducts.com.

8. Entretien

Les produits installés selon les instructions du fabricant ne requièrent aucun entretien spécial.

9. Services techniques

Pour de l'assistance technique, contactez Custom Building Products ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10. Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant, sur demande.

