

COMMERCIAL 100% SILICONE CAULK

1. Nombre del Producto

Commercial 100% Silicone Caulk

2. Fabricante

Custom Building Products
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Atención al Cliente: 800-272-8786
Asistencia Técnica: 800-282-8786
Fax: 800- 200-7765
Correo Electrónico: contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3. Descripción del Producto

- Uso en Interiores/Exteriores
- Para usar con azulejos y baldosas de cerámica, porcelana o piedra
- Adecuado para juntas de expansión y áreas secas, húmedas o sumergidas
- Permanentemente flexible
- Commercial 100% Silicone Caulk está diseñada para usar en superficies cóncavas, esquinas, cambios de plano y juntas de expansión en aplicaciones exteriores o interiores de piedras, azulejos y baldosas. Puede usarse en piscinas y otras áreas mojadas. Cumple con las propiedades de la norma ASTM C-794 y la norma ASTM C-920, Tipo S, Categoría NS, Clase 25, Uso T, I, M y G.
- Cumple con el método EJ 171 del manual de TCNA

ÁREAS DE USO

- Uso en interiores y exteriores
- Alrededor de tinas, duchas y lavabos
- Aplicaciones en piscinas y otras áreas mojadas
- Juntas en aplicaciones de piedras y azulejos o baldosas de cerámica
- Juntas de expansión en aplicaciones residenciales y comerciales incluyendo las que se encuentren en áreas de circulación

LIMITACIONES

- La profundidad de la junta no debe ser superior a 1/2" (13 mm)
- El ancho de la junta no debe ser superior a 1" (2.5 cm)
- El material mancha ciertos tipos de piedra. Haga una prueba sobre un área pequeña antes de la instalación.

EMPAQUE

- Cartucho de 10.1 oz (300 ml)



4. Datos Técnicos

NORMAS APLICABLES

Cumple con los requisitos de ASTM C-920 y el método EJ 171 de TCNA

Propiedades Físicas:

Tiempo sin pegajosidad (ASTM C-679)	15 - 20 minutos
Pandeo / Hundimiento (ASTM C-639)	< 3 mm
Dureza Shore A (ASTM C-661)	35
Rango de temperatura de servicio	60 - 300° F
Fuerza de tensión (ASTM D-412)	140 psi
Elongación (ASTM D-412)	350%
Movimiento de junta (ASTM C-719)	+/- 20%

5. Instalación

MÉTODOS

Aplicación

El sellador debe instalarse una vez que la boquilla haya curado. Las juntas y superficies deben estar limpias, secas y libres de toda contaminación, incluyendo masilla y otros selladores existentes. Las varillas de soporte deberán ser de un tipo flexible y comprimible de espuma de célula cerrada de polietileno, caucho butílico o uretano. La varilla de soporte debe encajar firmemente en la junta y a una profundidad que permita que la masilla tenga una profundidad de la mitad del grosor de la baldosa o azulejo. Corte la punta del pico del envase en diagonal en el tamaño de abertura deseado. Rellene las juntas con masilla por completo.



Alise o quite el exceso de masilla con alcoholes minerales o disolvente antes de que cure la masilla. Una vez curada, quite el exceso de masilla con una hoja de rasurar. No aplique el material en temperaturas inferiores a 40° F (4° C).

IMPORTANTE: Commercial 100% Silicone Caulk no es una superficie sobre la cual pueda pintarse. Se debe pintar antes de aplicar el material.

Tiempo de Secado

Proteja el área terminada de la circulación y la exposición al agua hasta que el material haya curado por completo, por lo general 24 horas a 70° F (21° C). La masilla debe curar durante 7 días completos antes de ser expuesta a una inmersión continua en agua

Cobertura

24 pies lineales (7.3 M) de juntas de 1/4" x 1/4" (6 x 6 mm) por tubo.

Limpieza

Limpie todas las herramientas con alcoholes minerales o disolvente antes de que el material se seque.

Almacenamiento

Vuelva a tapar el envase después de cada uso. Almacene lejos del calor o frío extremo. Evite su congelación.

PRECAUCIÓN

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Proporcione una ventilación adecuada durante la instalación. **NO INGIERA. EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS. ALMACENE EL PRODUCTO LEJOS DEL CALOR O FRÍO EXTREMO.**

ADVERTENCIA: Este producto contiene uno o más químicos conocidos por el Estado de California como carcinógenos.

6. Disponibilidad y Costo

Contact the manufacturer or visit custombuildingproducts.com for information about product cost and availability.

COLOR	CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
#000 Clear	CCSC000	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#09 Natural Gray	CCSC09	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#10 Antique White	CCSC10	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#19 Pewter	CCSC19	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho

#35 Chaparral	CCSC35	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#45 Summer Wheat	CCSC45	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#52 Tobacco Brown	CCSC52	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#59 Saddle Brown	CCSC59	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#60 Charcoal	CCSC60	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#92 Admiral Blue	CCSC92	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#96 Quarry Red Clay	CCSC96	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#101 Quartz	CCSC101	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#105 Earth	CCSC105	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#122 Linen	CCSC122	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#127 Antique Linen	CCSC127	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#135 Mushroom	CCSC135	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#145 Light Smoke	CCSC145	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#156 Fawn	CCWC156	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#165 Delorean Gray	CCSC165	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#180 Sandstone	CCSC180	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#183 Chateau	CCSC183	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#185 New Taupe	CCSC185	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#312 Bonsai	CCSC312	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#333 Alabaster	CCSC333	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#380 Haystack	CCSC380	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#381 Bright White	CCSC381	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#382 Bone	CCSC382	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho
#386 Oyster Gray	CCSC386	10.1 oz. (300 ml)	Cartucho



7. Garantía Limitada del Producto

Custom Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, bajo condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. Para consultar los detalles y la información completa de la garantía, visite custombuildingproducts.com.

8. Mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

9. Servicios Técnicos

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom Building Products o visite custombuildingproducts.com.

10. Sistema de Archivo

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

Productos Relacionados

CEG-Lite™ 100% Solids Commercial Epoxy Grout

Prism® SureColor® Grout

Polyblend® Grout

Artículos Relacionados

TB41

